



Acmelight
company

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ
ACMELIGHT FLUORESCENT
PAINT FOR GLASS
НА СТЕКЛЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ **ACMELIGHT FLUORESCENT PAINT FOR GLASS** НА СТЕКЛЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить поверхность от грязи, пыли и пятен и обезжирить растворителем. Перед окрашиванием стеклянную поверхность необходимо матировать (химическим способом или пескоструем).



ГРУНТОВАНИЕ

Грунтование усиливает светоотдачу и цветопередачу светящейся поверхности. Грунтовку производить двухкомпонентной акриловой грунтовкой.



ПОДГОТОВКА КРАСКИ ACMELIGHT

Краску хорошо взболтать и перемешать. Поднять со дна банки осевший пигмент с помощью металлического предмета. Краску нужно разбавить до рабочей вязкости разбавителем для акриловых ЛКМ. В чистую сухую емкость с герметичной крышкой залить краску, ввести необходимое количество отвердителя (2:1). Перемешивать в течение 1-2 минут до однородного состояния и равномерного оттенка. На дне не должно быть осадка.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Стеклянное изделие с полностью высохшим грунтом закрепить, обездвигить. Готовую смесь процедить через фильтр около 190 мкрн и перелить в бачок краскопульта. Размер сопла краскопульта – 1,4-1,5 мм. Можно использовать как верхний, так и нижний бачок в краскопульте. Залитую краску в краскопульт использовать в течение 1-2 минут. Остаток слить в банку.



НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ ACMELIGHT

Наносить краску нужно плавными равномерными движениями сначала минимум в 2 слоя: первый слой наносится вдоль, а второй – поперек. Межслойная сушка – 10-15 минут. Краскопульт держать перпендикулярно на расстоянии 15-20 см от обрабатываемой поверхности до полного перекрытия пленкой (ориентир - оттенок поверхности). Полное высыхание - 24 ч.



ГЛЯНЦЕВАНИЕ

Для придания глянца окрашенную поверхность можно покрыть двухкомпонентным акриловым лаком. Для нанесения пользоваться рекомендациями изготовителя лака. Не использовать матовый лак, т.к. он ухудшает свечение.



ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

По окончании работ произвести промывку краскопульты.

**Acmelight**
company