



**Acmelight**  
company

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ СВІТЛОЇ ФАРБИ  
**ACMELIGHT GLASS CLASSIC**  
НА СКЛЯНІ ПОВЕРХНІ

# ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ СВІТНОЇ ФАРБИ **ACMELIGHT GLASS CLASSIC** НА СКЛЯНІ ПОВЕРХНІ



## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Очистити поверхню від бруду, пилу і плям і знежирити розчинником. Перед фарбуванням скляну поверхню необхідно матувати (хімічним способом або піскоструменем).



## ҐРУНТУВАННЯ

Ґрунтування підсилює світловіддачу і передачу кольору світної поверхні. Ґрунтувати двокомпонентною акриловою ґрунтовкою.



## ПІДГОТОВКА ФАРБИ ACMELIGHT

Фарбу добре збовтати і перемішати. Підняти з дна банки осад пігменту за допомогою металевого предмета. Фарбу потрібно розбавити до робочої в'язкості розчинником для акрилових ЛФМ. У чисту суху ємність з герметичною кришкою залити фарбу, ввести необхідну кількість затверджувача (2:1). Перемішувати впродовж 1-2 хвилин до однорідного стану і рівномірного відтінку. На дні не повинно бути осаду.



## ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

Скляний виріб з повністю висохлим ґрунтом закріпити, знерухомити. Готову суміш процідити через фільтр близько 190 мкрн і перелити в бачок фарбопульту. Розмір сопла фарбопульту - 1,4-1,5 мм. Можна використовувати як верхній, так і нижній бачок фарбопульту. Залиту фарбу у фарбопульт використовувати впродовж 1-2 хвилин. Залишок злити в банку.

# ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ СВІТНОЇ ФАРБИ **ACMELIGHT GLASS CLASSIC** НА СКЛЯНІ ПОВЕРХНІ



## НАНЕСЕННЯ ФАРБИ ACMELIGHT

Наносити фарбу потрібно плавними рівномірними рухами спочатку мінімум в 2 шари: перший шар наноситься вздовж, а другий - поперек. Тривалість сушки між шарами - 20-25 хвилин. Фарбопульт тримати перпендикулярно на відстані 15-20 см від оброблюваної поверхні до повного перекриття плівкою (орієнтир - відтінок поверхні). Повне висихання - 24 год.



## ГЛЯНСУВАННЯ

Для додання глянцю пофарбовану поверхню можна покрити двокомпонентним акриловим лаком. Для нанесення користуватися рекомендаціями виробника лаку. Не використовувати матовий лак, оскільки він погіршує світіння.



## ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП

По закінченню робіт промити фарбопульт.

